



Ficha técnica

Crema Valencia

TIPO: Mármol

ORIGEN: Barcheta, España

PROPIEDADES FISICO-MECÁNICAS

Resistencia de compresión	69,22 MPa
Resistencia de flexión	12,35 MPa
Peso volumétrico	2,71 gm/cm ³
Resistencia al desgaste	2,73 mm
Porosidad	0.09 %
Microdureza Knoop	1078,43 MPa
Coefficiente de absorción	0.23 %
Prueba de impacto (altura mínima)	40 cm

APLICACIONES RECOMENDADAS

Piso interior y exterior, revestimientos.